



LATERIZI VALPESCARA S.R.L.

P.I. 00092230697

Sede legale e impianto: Via Aterno, 259 - brecciarola di Chieti (CH)

Tel: (+39) 0871 684140 - 0871 684961 - Fax: (+39) 0871 684249

http://www.laterizivalpescara.it - commerciale@laterizivalpescara.it



21

UNI EN 771-1: 2015

Specifica per elementi per muratura - Parte 1: elementi per muratura in laterizio

Categoria II, HD, 250 x 120 x 55

Denominazione commerciale del prodotto MPF8F3:

Mattone Pieno UNI F≤8% 250 x 120 x 55 (3 fori)




Tabella configurazione

Percentuale dei vuoti	≤ 8%
Spessore pareti esterne	≥ 35 mm.
Spessore setti interni	≥ 35 mm.
N° fori di presa	-
Area max. foro di presa	-

• Dimensioni (lunghezza L, Larghezza W, Altezza H)	mm.	250 x 120 x 55	
• Tolleranze dimensionali			
◦ Categoria di tolleranza	//	Tm=10	
◦ Categoria di campo	//	R1	
◦ Planarità	mm.	NPD	
◦ Parallelismo nel piano	mm.	NPD	
• Configurazione	Gruppo	G1	
• Resistenza alla compressione		Media	Caratteristica
◦ ⊥ facciabase (carichi verticali)	N/mm ²	35.00	28.00
◦ ⊥ testa (ortogonale ai carichi verticali)	Spess.12 N/mm ²	10.00	8.00
◦	Spess.25 N/mm ²	15.00	10.00
◦ Categoria		II	
• Stabilità dimensionale: spostamento dovuto all'umidità	mm/m	NPD	
• Forza di adesione malta-laterizio - (Secondo En 998-2 App. C)	N/mm ²	0.3	
• Contenuto di Sali solubili attivi	Categ.	S0 da non lasciare esposto	
• Reazione al fuoco	Euroclasse	A1	
• Assorbimento di acqua	//	da non lasciare esposto	
• Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	μ	10	
• Isolamento diretto al suono aereotrasportato			
◦ Massa volumica a secco lorda	kg/m ³	1500	
◦ Categoria di tolleranza	//	D1	
• Conduttività termica equivalente	W/mk	0,332 (spessore 12) 0,332 (spessore 25)	
• Durabilità gelo-disgelo	//	NPD	
• Sostanze pericolose	//	Assenti	

Reg. CE 305/2011: Rif. Dichiarazione di Prestazione n° Dop/82/m

Per le altre informazioni riguardanti il prodotto si rimanda alla scheda tecnica