CE

LATERIZI VALPESCARA S.R.L.

P.I. 00092230697
Sede legale e impianto: Via Aterno, 259 – 66100 Brecciarola di Chieti (CH)
Tel: (+39) 0871 684140 – 0871.684961 – Fax: (+39) 0871 684249
laterizi valpescara S.R.L. INDUSTRIA LATERIZI
http://www.laterizivalpescara.it – commerciale@laterizivalpescara.it

13

UNI EN 771-1: 2015

Specifica per elementi per muratura – Parte 1: elementi per muratura in laterizio

Categoria II, LD, 250-250-250 mm.

Denominazione commerciale del prodotto

BLOCCO TERMICO PORIZZATO 250x250x250 – TP25P



Tabella configurazione

Percentuale dei vuoti: 64%
Spessore pareti esterne: 8,1 mm.
Spessore setti interni: 7,3 mm.

• Dimensioni (lunghezza L, Larghezza W, Altezza H)	mm.	250 x 250 x 250
• Tolleranze dimensionali		
○ Categoria di tolleranza	//	T1
○ Categoria di campo	//	R1
○ Planarità	mm.	NPD
○ Parallelismo nel piano	mm.	NPD
• Configurazione eurocodice 6	Gruppo	G4
• Resistenza alla compressione media:		
○ ⊥ facciabase	N/mm^2	4,00
○ Categoria		II
• Stabilità dimensionale: spostamento dovuto all'umidità	mm/m	NPD
• Forza di adesione malta-laterizio – (Secondo EN 998-2 App. C)	N/mm^2	0,30
• Contenuto di sali solubili attivi	Categ.	S0 da non lasciare esposto
• Reazione al fuoco	Euroclasse	A1
• Assorbimento di acqua	//	da non lasciare esposto
• Coefficiente di diffusione del vapore acqueo Val. tabellare da EN 988-2	μ	10
• Isolamento diretto al suono aerotrasportato		
○ Massa volumica a secco lorda	kg/m^3	650
○ Categoria di tolleranza	//	D1
• Conducibilità termica equivalente	W/m°K	0,155
• Durabilità gelo – disgelo	//	da non lasciare esposto
• Sostanze pericolose	//	Assenti

Reg. CE 305/2011: Rif. Dichiarazione di Prestazione n° DoP/31/m
Per le altre informazioni riguardanti il prodotto si rimanda alla scheda tecnica